

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW

Beskrivelse

Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW er en fiberarmert, sement-basert, selvutjevne avrettningsmasse spesielt beregnet til utlegning sammen med Roth QuickTemp ClimaComfort® system-plate eller Roth QuickTemp Compact® system.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|--|
| Vann tilførsel: | 4,5 - 5,0 l/pr. 25 kg |
| Blandingstid: | 2 - 4 Minutter |
| Materialeforbruk: | 1,7 kg pr. m ² . Roth QuickTemp ClimaComfort® FLOW pr. mm |
| Største kornstørrelse: | Max 1 mm |
| Utlegnings tykkelse: | 10 - 50 mm |
| Trykkfasthet etter 28 døgn: | > 30 MPa |
| Trykkfasthet etter 28 døgn: | > 6 MPa |
| Tørketid (ved +20°C, 50% RF): | 1 døgn pr. cm lagtykkelse |
| Brukstemperaturen: | +10 og +25°C. |

Utflytningen skal være 155 - 165 mm (SS 923519).

Klassifisering i henhold til EN 13813:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Trykk: | C30 |
| Trekkfasthet: | F6 |
| Krymping etter 28 døgn: | < 0,04% |
| Vedheft til primet betong: | > 1,5 MPa |
| Åpen arbeidstid: | ca. 30 min |
| Gangbar: | 2 - 5 timer |
| Belegging av fliser: | 1 døgn |
| Belegging av tregulv: | 3 døgn |

Oppbevaring

Oppbevares tørt. Bør brukes før 12 måneder etter produksjons dato.

NRF-nr. 837 03 06

ADVARSEL

1 - 5% sement.

Forårsaker hud irritasjon.

Forårsaker alvorlig øye irritasjon.

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Pust ikke inn pulver.

Bruk hansker/arbeidsklær/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling.

Ved vedvarende øye- irritasjon kontakt lege.

Ved hudkontakt: Vask godt med såpe og vann.

Produktet er klassifisert som farlig avfall, søl og forurensning bør unngås.

Innehold/emballasje håndteres via en godkjent avfallsordning i overensstemmelse med lokale myndigheters eventuelle krav.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

