Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Installation

Living full of energy

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Beskrivelse
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX er en sementbasert, fleksibelt lim som sikrer full limdekning og høy vedheft på trykkfast EPS og alumi-nium i forbindelse med utlegning av fliser på Roth Quick-Temp Compact® systemet eller Roth QuickTemp ClimaComfort® system.

Bruksområder
Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX er spesielt utviklet for bruk i forbindelse med Roth QuickTemp Compact® system og har derfor god heft både til trykk-fast EPS og aluminium. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX brukes både til å feste Roth QuickTemp Compact® system platen til undergulvet og til å lime fliser rett på platen. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX er også egnet til lim-ing av keramiske fliser til andre underlag der det er ønskelig med høy fleksibilitet

Bruksanvisning
Forarbeid underlag: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett osv. Ved usikkerhet bør underlaget avfettes med en fortynnet salmiakk løsning.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 6 liter vann til 25 kilo Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Utblanding gjøres langsomt ved bruk av drill med blandevisp. Blandingstid ca 2 minutter til massen er helt uten klumper. La massen hvile i 3 - 5 minutter. Massen kan nå eventuelt justeres til ønsket konsistens, men ikke bruk mer enn 6,5 liter vann til 25 kg. Brukstid utblandet masse er 60 - 90 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30°C).

Påføring
Dra ut limet med glattsiden og arbeid limet godt ned på underla-get. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tan-ning. Tannstørrelsen velges ut fra behovet for lim mengde. Jo større flis jo større tanning. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX har normalt en åpen tid på 10 - 15 minutter. Høy temperatur og/eller lav relativ fuktighet kan imidlertid redusere åpentiden med flere minutter. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen.
Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20°C)
Normalt kan gulvet betredes etter 6 - 8 timer (ved 18°C) og fuging kan foretas.

Forbruk
Ca. 4 kg Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX pr. m^2 på hver side av platene.

Lagring
Lagres tørt. Bør anvendes innen 2 år etter produksjonsdato.

NRF nr. 837 01 58
For ytterligere informasjon se: www.roth-norge.no

ADVARSEL
30 - 60 % sement
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeskade.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Ikke innånd støv.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetting av vann etter få timer og klassifiseres da som ikke farlig byggavfall.

Innhold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
roth-norge.no
facebook.com/RothNorge

Installation Roth QuickTemp Compact FLEX FIX_NO_20230424